

پایش شیمیایی- فیزیکی روغن

Chemo Physical Monitoring of Oil Insulation

محمد حامد صمیمی

دانشگاه تهران



1

محمد حامد صمیمی

تعیین وضعیت کاغذ

اندازه گیری عدد پلیمریزاسیون (DP)

اندازه گیری مشتقات فوران

تعیین وضعیت روغن

رنگ

عدد اسیدی

کشش بین سطحی

سولفور خورنده



بازدارنده ها

منفعل کننده ها



2

محمد حامد صمیمی



شکست زنجیره سلولز

کاهش عدد پلیمریزاسیون

Degree of Polymerization (DP)

✓ سلولز زنجیره‌ای از مولکول‌های گلوکز است که توسط اتم‌های اکسیژن به یکدیگر متصل شده‌اند.

✓ شکستن پیوندها در فرآیند پیریپ


✓ عدد پلیمریزاسیون یا DP متوسط تعداد مولکول‌های گلوکز در زنجیره‌های سلولز کاغذ است.

✓ با پیر شدن کاغذ، الیاف سلولز کوتاه‌تر شده و کاغذ استقامت مکانیکی خود را از دست می‌دهد.

✓ DP برای کاغذ نو عددی بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ است که در فرآیند خشک‌سازی مقداری کاهش می‌یابد و سپس با پیر شدن کاغذ عدد آن کوچک‌تر می‌شود.

✓ تحقیقات نشان داده‌اند که استقامت مکانیکی کاغذ در بازه ۹۵۰ DP تا ۵۰۰ تقریباً ثابت است اما در بازه ۵۰۰ تا ۲۰۰ به صورت خطی با DP کاهش می‌یابد.

- ✓ زمانی که DP به عددی حدود ۲۰۰ یا ۱۵۰ کاهش می‌یابد، گفته می‌شود که کاغذ به پایان عمر خود رسیده است
- ✓ البته باید ذکر گردد که مطابق تحقیقات میدانی مشخص شده است که تعداد قابل توجهی از ترانسفورماتورهایی که بدون مشکل در حال کار هستند DP کوچک‌تر از ۱۵۰ دارند
- ✓ فرآیند تعیین DP در IEC 60450 و ASTM D4243-86 ذکر شده است. فرآیند معمولاً به این صورت است که کاغذ در یک محلول حل شده رقیق می‌گردد و سپس DP بر اساس گرانروی محلول تعیین می‌شود.
- ✓ مشکل این روش آن است که به نمونه‌برداری کاغذ از تجهیز احتیاج دارد که معمولاً میسر نیست.



عدد پلیمریزاسیون



دانشگاه
تهران

- ✓ این فرآیند مطابق استاندارد IEC 450 انجام می‌شود.
- ✓ برای تعیین، سلولز در محلول copper ethyldiamine حل می‌شود. گرانروی محلول حاصل معیاری از متوسط طول زنجیره سلولز است.
- ✓ سلولز نو عددی حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ دارد و حد عملکردی آن تا حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ است که در این مقدار کاغذ شکننده و ترد می‌شود.
- ✓ مشکل این روش آن است که به نمونه‌برداری کاغذ از تجهیز احتیاج دارد که معمولاً میسر نیست.




7
محمد حامد صمیمی

آنالیز مشتقات فوران



دانشگاه
تهران

- ✓ سلولز زنجیره‌ای از مولکول‌های گلوکز است که توسط اتم‌های اکسیژن به یکدیگر متصل شده‌اند.
- ✓ شکستن پیوندها در فرآیند پیری
- ✓ محصولات عمده: CO_2 ، CO ، رطوبت، اسیدهای ارگانیک و مولکول‌های آزاد گلوکز



8
محمد حامد صمیمی

- ✓ در اثر واکنش‌های ثانوی، مولکول‌های گلوکز تبدیل به ترکیبات آروماتیکی می‌شوند که به نام مشتقات فوران شناخته می‌شوند.
- ✓ به همین دلیل با اندازه‌گیری مشتقات فوران در روغن می‌توان تا حدودی به وضعیت پیری عایق کاغذی پی برد.
- ✓ انجام آزمون زمانی که DGA با نسبت CO_2/CO حضور کاغذ در خطا را نشان می‌دهد.

- ✓ انواع مشتقات فوران:
2-furfuraldehyde (2FAL), 5-hydroxy-methyl 2-furfuraldehyde (5H2F), 2-acetylfuran (2ACF), 5-methyl 2-furfuraldehyde (5M2F), and 2-furfuryl-alcohol (2FOL)
- ✓ به جز 2FAL سایر ترکیبات در روغن ناپایدار هستند و به مرور زمان به مواد دیگر و 2FAL تبدیل می‌شوند.
- ✓ به همین دلیل، در بین ترکیبات فوق تنها 2FAL در حال حاضر برای تشخیص وضعیت کاغذ استفاده می‌شود.
- ✓ مشتقات فوران (مثل فورفورال) توسط کروماتوگرافی مایع و مطابق IEC 61198¹⁰ انجام می‌شود.

- ✓ ترکیبات فوران معمولاً بسیار کم است و ممکن است به جای ppm بر حسب ppb (Part per billion) بیان شود.
- ✓ مزیت روش تحلیل مشتقات فوران در آن است که این ترکیبات توسط خود روغن نمی‌توانند تولید شوند و محصول پیری کاغذ هستند.
- ✓ تلاش‌های آزمایشگاهی بسیاری برای ارتباط دادن ترکیبات فوران با پیری کاغذ (خصوصاً عدد پلیمریزاسیون) انجام شده است که نتایج مطلوبی داشته است اما بروشور ۴۹۴ سیگره صراحتاً قید می‌کند که علی‌رغم نتایج مناسب آزمایشگاهی، برقراری ارتباط بین مشتقات فوران و عدد پلیمریزاسیون کاغذ در موارد عملی مشکل است.



- ✓ مشتقات فوران حد آستانه ندارد و بایستی به صورت مقایسه‌ای استفاده شود.
- ✓ راه جایگزین استفاده از بانک اطلاعاتی ترانسفورماتورهای موجود است.
- ✓ نباید به تنهایی معیار تصمیم‌گیری باشد.
- ✓ وابستگی فوران به:
 - رطوبت، دما و اکسیژن
 - مقدار کاغذ و نوع آن، توانایی کاغذ در نگهداری این مشتقات
 - حضور بازدارندها در روغن
 - فیلتر کردن یا تعویض روغن



✓ گرچه IEEE C57.152 تلویحا ذکر می کند که غلظت ترکیبات فوران معمولا کمتر از 0.5 ppm است اما برشور ۴۹۴ سیگره صراحتا ذکر می کند که امکان تعیین یک حد آستانه برای ترکیبات فوران برای تشخیص وضعیت پیری کاغذ امکان پذیر نیست.

✓ به اختصار می توان گفت که به دلیل اینکه غلظت ترکیبات فوران به عوامل بسیاری بستگی دارد، تعیین یک حد آستانه برای آن به منظور عیب یابی امکان پذیر نیست.

✓ گزارش علمی IEC/TR 62874:2015 در ضمیمه A، مطالعاتی را گزارش کرده است که بر روی حدود ۴۰۰۰ واحد ترانسفورماتور با عمرهای مختلف انجام شده است. نتیجه این مطالعه در ادامه آورده شده است.

✓ منظور از ۹۰ و ۹۸ آن است که ۹۰٪ یا ۹۸٪ ترانسفورماتور مقادیری کمتر از آن چه که در جدول قید شده است داشته اند.

✓ خود این گزارش تاکید می کند که این مقادیر نبایستی به عنوان حد آستانه در نظر گرفته شود و صرفا جهت اطلاع از حدود فوران ذکر شده است. مقادیری که در جدول با خط تیره نشان داده شده اند به دلیل کم بودن داده ها محاسبه و گزارش نشده اند

نتیجه مطالعات مشتقات فوران

مقادیر معمول 2-FAL برای ترانسفورماتورهای نیروگاهی پرشده از روغن بدون بازدارنده.

بیشتر از ۳۰ سال		۱۰ تا ۳۰ سال		۱ تا ۱۰ سال		کمتر از ۱ سال		عمر ←
Rol.	Conc.	Rol.	Conc.	Rol.	Conc.	Rol.	Conc.	صدک ↓
-	3.0	0.30	2.0	0.04	0.3	<0.01	<0.05	90
-	6.0	0.70	4.0	0.10	1.0	<0.01	<0.05	98

منظور از Conc. مقدار غلظت بر حسب (ppm) mg/kg و منظور از Rol مقدار رشد بر اساس (ppm) mg/kg/y در سال است.

مقادیر معمول 2-FAL برای ترانسفورماتورهای نیروگاهی پرشده از روغن دارای بازدارنده.

بیشتر از ۳۰ سال		۱۰ تا ۳۰ سال		۱ تا ۱۰ سال		کمتر از ۱ سال		عمر ←
Rol.	Conc.	Rol.	Conc.	Rol.	Conc.	Rol.	Conc.	صدک ↓
-	-	0.25	0.80	-	0.10	-	-	90
-	-	0.60	1.50	-	0.15	-	-	98

منظور از Conc. مقدار غلظت بر حسب (ppm) mg/kg و منظور از Rol مقدار رشد بر اساس (ppm) mg/kg/y در سال است.



نتیجه مطالعات مشتقات فوران

مقادیر معمول 2-FAL برای ترانسفورماتورهای انتقال پرشده از روغن بدون بازدارنده.

بیشتر از ۳۰ سال		۱۰ تا ۳۰ سال		۱ تا ۱۰ سال		کمتر از ۱ سال		عمر ←
Rol.	Conc.	Rol.	Conc.	Rol.	Conc.	Rol.	Conc.	صدک ↓
0.3	2.0	0.25	1.6	0.06	0.3	0.01	0.10	90
1.1	4.5	0.80	3.5	0.6	1.1	0.02	0.20	98

منظور از Conc. مقدار غلظت بر حسب (ppm) mg/kg و منظور از Rol مقدار رشد بر اساس (ppm) mg/kg/y در سال است.



✓ IEEE و سیگره راهکارهای زیر را برای استفاده از روش مشتقات فوران توصیه می کنند:

✓ (۱) بهتر است به جای استفاده از مقدار مطلق ترکیبات، به نرخ افزایش آن‌ها توجه شود. به این ترتیب می توان بهتر در مورد وضعیت پیری کاغذ اظهار نظر کرد.

✓ (۲) برای استفاده از مقادیر مطلق بهترین حالت آن است که از یک بانک اطلاعاتی مربوط به ترانسفورماتورهای مشابه و موجود استفاده شود. به بیان دیگر، در صورتی که متوسط مشتقات فوران در ترانسفورماتورهای غیرمشکوک مشخص باشد بهتر می توان در مورد مقدار مطلق مشتقات فوران اظهار نظر کرد.

✓ (۳) تصمیم گیری نباید بر مبنای تنها یک اندازه گیری انجام شود و در صورت شک حتما بایستی اندازه گیری تکرار شود.



✓ اکسیداسیون روغن باعث تولید محصولات اسیدی شده و به تدریج عدد اسیدی روغن افزایش می یابد.

✓ اسیدها و سایر محصولات جانبی اکسیداسیون، همراه با آب و آلودگی های جامد، بر روی مشخصات عایقی و همچنین سایر مشخصات روغن تاثیر گذاشته و باعث افزایش نرخ تخریب عایق کاغذی نیز می شوند.

✓ همچنین اسیدها می تواند باعث خوردگی قسمت های فلزی در ترانسفورماتور شوند.

✓ نرخ افزایش اسیدیته روغن در حال کار می تواند نشان گر مناسبی برای تعیین شدت پیری روغن باشد.



✓ اگر روغن وارد مراحل پیشرفته پیری شده باشد اسیدیته بالاتر از 0.1 mg/g خواهد بود.

✓ کشش بین سطحی نشان‌گر حساس‌تری در مراحل اولیه پیری روغن است.

✓ معمولاً عدد اسیدی به عنوان یک راهنمای کلی برای تعیین زمان تعویض یا تصفیه شیمیایی روغن به کار می‌رود.

✓ اما زمانی که عدد اسیدی به 0.1 mg/g رسیده باشد، کاغذ نیز از پیری روغن تاثیر پذیرفته است که اثر آن در عدد پلیمریزاسیون عایق کاغذی دیده

می‌شود.

19

محمد حامد صمیمی




✓ به بیان دیگر ممکن است زمانی که عدد اسیدی به حدی می‌رسد که نشان‌گر مناسبی باشد، عایق کاغذی آسیب دیده باشد. به همین دلیل معمولاً کشش بین سطحی، مراحل اولیه پیری را بهتر نشان می‌دهد.

✓ در مورد روغن‌های دارای بازدارنده، در صورتی که مقدار بازدارنده کافی باشند نبایستی افزایشی در مقدار اسیدیته دیده شود.

20

محمد حامد صمیمی





- تعیین عدد اسیدی به کمک فرایند تیتراسیون
- ✓ یک محلول با غلظت مشخص از باز (محلول استاندارد) به روغن اضافه می شود تا زمانی که محلول به حالت خنثی درآید.
 - ✓ میزان عدد اسیدی به صورت زیر تعریف می شود:
چند mg باز KOH به یک گرم روغن اضافه شده تا ماده به حالت خنثی برسد.
 - ✓ یافتن نقطه خنثی به کمک روش پتانسیومتری



بازه های مربوط به آزمون های مختلف و اقدامات اصلاحی توصیه شده مطابق استاندارد IEC 60422.

اقدامات توصیه شده	حدود توصیه شده			آزمون
	ضعیف	متوسط	خوب	
<p>خوب: ادامه انجام آزمون به صورت سالیانه</p> <p>متوسط: نمونه برداری در بازه های زمانی کمتر، وجود رسوب و لجن را بررسی کنید. در صورتی که روغن دارای بازدارنده باشد و به وضعیت متوسط رسیده باشد، این احتمال وجود دارد که مقاومت خود در برابر اکسیداسیون را از دست داده است.</p> <p>ضعیف: زمانی که مقدار اسیدیته از 0.15 فراتر می رود، تصمیمی بایستی اتخاذ شود که چه زمانی تصفیه شیمیایی انجام شود و یا در صورتی که اقتصادی تر باشد و بقیه آزمون ها نیز پیری شدید روغن را نشان دهند، روغن تعویض گردد.</p>	> 0.15	0.1-0.15	< 0.10	اسیدیته (mgKOH/goil)



- ✓ کشش بین سطحی IFT بین روغن و آب روشی برای تعیین میزان آلودگی‌های قطبی حل‌شونده و محصولات جانبی پیری روغن است.
- ✓ این مشخصه در مراحل اولیه پیری تقریباً سریع تغییر می‌کند اما زمانی که پیری در مرحله میانی است تغییرات آن کند می‌شود. لذا به عنوان نشان‌گر پیری در مراحل اولیه، کشش بین سطحی بر سایر روش‌ها ترجیح دارد.
- ✓ در نقطه مقابل، اسیدیته در مراحل اولیه به کندی تغییر می‌کند اما در مراحل نهایی تغییرات سریعی دارد.
- ✓ شاخص کیفیت روغن هر دو مورد را در خود لحاظ کرده است.



- ✓ با توجه به این که این دو نشان‌گر به صورت مکمل عمل می‌کنند یک شاخص اکسیداسیون یا OQIN تعریف می‌شود که برابر مقدار کشش بین سطحی تقسیم بر مقدار اسیدیته است.
- ✓ شاخص اکسیداسیون، شاخص مفیدتری است چرا که این شاخص با پیری روغن تناسب بیشتری دارد. برای ترانسفورماتورهای پر بار، تخریب و پیری مواد با سرعت بیشتری رخ می‌دهد و از IFT می‌توان به عنوان ابزاری برای تشخیص پیری استفاده کرد.



✓ لازم به ذکر است که گرچه آزمون IFT در استاندارد به عنوان آزمون‌های تکمیلی معرفی شده است اما با توجه به اینکه مراحل اولیه پیری روغن را نشان می‌دهد و همچنین می‌تواند تاییدی بر صحت یا خطای آزمون اسیدیته باشد، از این جهت با پیشنهاد متخصصان در زمره آزمون‌های روتین روغن قرار داده شده است.

✓ در تفسیر نتایج IFT بایستی جانب احتیاط حفظ شود. تغییر سریع IFT می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات سازگاری بین روغن و برخی از مواد درون ترانسفورماتور مثل واشرها یا ناشی از آلودگی تصادفی در هنگام پر کردن روغن باشد. جهت کنترل این موارد می‌توان سایر پارامترهای روغن نظیر مشخصات الکتریکی را اندازه‌گیری کرد.

✓ در مورد ترانسفورماتورهای پربار، تخریب مواد سریع‌تر است و کشش بین سطحی ابزاری برای تشخیص این تخریب محسوب می‌شود.

اندازه‌گیری کشش بین سطحی روغن و آب



- ✓ کالیبراسیون
- ✓ ریختن آب و سپس روغن در یک ظرف
- ✓ قرار دادن یک حلقه در آن و اندازه‌گیری نیرو برای غلبه بر کشش بین سطحی

28

محمد حامد صمیمی

ارزیابی کشش بین سطحی

بازه‌های مربوط به آزمون‌های مختلف و اقدامات اصلاحی توصیه‌شده مطابق استاندارد IEC 60422.

اقدامات توصیه شده	حدود توصیه شده			آزمون
	ضعیف	متوسط	خوب	
خوب: ادامه انجام آزمون به صورت سالیانه	روغن دارای بازدارنده			کشش بین سطحی (mN/m)
متوسط: نمونه‌برداری در بازه‌های زمانی کمتر.	< 22	22 – 28	> 28	
ضعیف: وجود رسوب و لجن را بررسی کنید.	روغن بدون بازدارنده			
	< 20	20 – 25	> 25	

29

محمد حامد صمیمی

✓ شاخص کیفیت روغن OQIN که به صورت کشش سطحی تقسیم بر عدد اسیدیته تعریف می شود می تواند برای ارزیابی کیفیت روغن نیز استفاده شود. این ضریب به عنوان شاخص اکسیداسیون و شاخص عددی مایر هم شناخته می شود.

✓ لازم به ذکر است که این شاخص در بروشور سیگره بدون ذکر محدوده مورد اشاره قرار گرفته است و علت آن نیز در بخش مربوط به کشش سطحی این گزارش بیان شده است. محدوده این شاخص هنوز در هیچ یک از استانداردها آورده نشده است و صرفاً جنبه کمکی دارد.



حدود شاخص کیفیت روغن.

محدود شاخص کیفیت	وضعیت روغن
300 – 1500	خوب
271 – 600	تقریباً خوب
160 – 318	مرزی (متوسط)
45 – 159	بد
22 – 44	خیلی بد
6 – 21	به شدت بد



✓ تغییر رنگ روغن می‌تواند نشانه مستقیمی از آلودگی روغن باشد. همچنین تغییر رنگ به طور معمول ناشی از اکسیداسیون روغن است. علاوه بر دو مورد فوق، وجود ذرات کربن نیز باعث تیره‌شدن روغن می‌شوند. بنابراین، توجه به رنگ روغن یکی از ساده‌ترین کنترل‌هایی است که می‌تواند برخی از عوامل پیش‌گفته را آشکار سازد.


✓ در صورتی که ظاهر روغن به صورت ابرآلود و یا دارای ذرات باشد، می‌تواند نشانه‌ای از آب آزاد، لجن غیرمحلول، ذرات کربن، ذرات الیاف گونه و یا سایر آلودگی‌ها باشد.

32

محمد حامد صمیمی



✓ عدد رنگ روغن نشان می‌دهد که روغن چه میزان پیر شده است.



رنگ روغن	شماره رنگ
بی‌رنگ	۱
زرد روشن	۲
زرد	۳
قهوه‌ای روشن	۴
قهوه‌ای	۵
قهوه‌ای تیره	۶
قهوه‌ای-سیاه	۷
قهوه‌ای-سیاه	۸

33

محمد حامد صمیمی



اقدامات توصیه شده	حدود توصیه شده			آزمون
	ضعیف	متوسط	خوب	
تصمیم بایستی بر اساس سایر آزمون‌ها اتخاذ شود.	تیره و یا کدر (دارای ذرات)		شفاف و بدون آلودگی قابل رویت	رنگ و ظاهر

- ✓ محصولات جانبی ناخواسته
- ✓ آب آزاد
- ✓ لجن غیرمحلول
- ✓ نتایج آن
- ✓ کاهش ولتاژ شکست
- ✓ کاهش خنک‌سازی



ارزیابی محتوای بازدارنده‌ها

اقدامات توصیه شده	حدود توصیه شده			آزمون
	ضعیف	متوسط	خوب	
متوسط: (زمانی که اسیدیته کمتر از 0.08 mgKOH/g و کشش بین سطحی بزرگتر از 28 mN/m باشد) با استفاده از بازدارنده‌ها و بر اساس تجربیات، روغن را مجدداً به سطح اول از بازدارنده‌ها برسانید.	کمتر از ۴۰٪ مقدار	بین ۴۰ تا ۶۰٪ مقدار	بزرگتر از ۶۰٪ مقدار	محتوای بازدارنده‌ها
ضعیف: به استفاده از روغن و کنترل کیفیت آن مانند یک روغن بدون بازدارنده ادامه دهید. روغن را تصفیه شیمیایی کرده و یا تعویض کنید.	اولیه	اولیه	اولیه	

نکات: این موضوع مختص روغن‌های دارای بازدارنده است. با تولیدکننده روغن مشورت کنید.

غیرفعال کننده

- ✓ اضافه کردن غیرفعال کننده فلز یک روش برای کاهش خطر سولفور خورنده است. مقدار معمول 100 mg/kg (0.01% وزنی) غیرفعال کننده برای جلوگیری از واکنش مس با سولفور خورنده به روغن اضافه می‌شود.
- ✓ غیرفعال کننده‌ها علاوه بر کنترل واکنش‌های سولفور خورنده در بهبود پایداری در برابر اکسیداسیون نیز نقش دارند. میزان غیرفعال کننده‌ها بایستی به صورت منظم در طول دوره کار ترانسفورماتور کنترل شود.

ارزیابی محتوای غیرفعال کننده

اقدامات توصیه شده	حدود توصیه شده			آزمون
	ضعیف	متوسط	خوب	
<p>خوب: افزایش بازه زمانی اندازه‌گیری قابل قبول است.</p> <p>متوسط: ادامه انجام آزمون به صورت سالیانه</p> <p>ضعیف: منبع خوردگی را با تعویض روغن رفع کنید و یا با حذف ترکیبات خوردنده به وسیله تصفیه مناسب روغن. به عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت می‌توان مقدار غیرفعال کننده را حداقل تا حد 100 mg/kg افزایش داد.</p>	<p>50 < و با نرخ کاهش بزرگتر از 10 mg/kg در سال</p>	<p>50 – 70 یا 70 < با نرخ کاهش بزرگتر از 10 mg/kg در (سال)</p>	<p>> 70 پایدار (نرخ کاهش کمتر از 10 mg/kg در (سال)</p>	<p>محتوای غیرفعال کننده‌ها (mg/kg)</p>
<p>تکات: روغن‌های با سن بالا، خصوصاً روغن‌های فاقد بازدارنده، احتمال بالاتری در کاهش سریع غیرفعال کننده‌ها دارند.</p>				

رسوب و لجن

✓ رسوب مواد غیر محلولی هستند که در روغن حضور دارند. رسوبات شامل موارد زیر هستند:

- ✓ ۱- محصولات اکسیداسیون و پیری مواد عایقی جامد و مایع
- ✓ ۲- ذرات جامدی که از ترانسفورماتور به روغن وارد می‌شود مثل کربن، فلز و اکسیدهای فلزی
- ✓ ۳- فیبرها و سایر مواد خارجی که می‌تواند منشا متفاوتی داشته باشد.

- ✓ لجن نیز که قبلا توضیح داده شد، محصول نهایی پیری عایق‌های جامد و مایع است که از پلیمریزاسیون روغن ایجاد می‌شود.
- ✓ لجن تا حدی در روغن حل می‌شود که به مشخصات روغن و دمای آن بستگی دارد. در بالاتر از مقدار اشباع، لجن ته‌نشین شده و به رسوبات اضافه می‌شود.
- ✓ لجن و رسوبات می‌توانند مشخصات الکتریکی روغن را تحت تاثیر قرار داده و یا باعث کاهش میزان خنک‌کنندگی ترانسفورماتور شوند و بدین ترتیب نرخ تخریب حرارتی مواد عایقی را افزایش دهند.
- ✓ معمولا توصیه می‌شود که میزان رسوب و لجن پیش از ارسال نمونه روغن برای فرآیند اکسیداسیون اندازه‌گیری شود.



اقدامات توصیه شده	حدود توصیه شده			آزمون
	ضعیف	متوسط	خوب	
در صورت وجود رسوب، روغن را تصفیه فیزیکی کنید. در صورت وجود لجن معلق، روغن را تصفیه شیمیایی کنید. در صورتی که اقتصادی‌تر است و سایر آزمون‌ها نیز دیکته می‌کنند، روغن را تعویض کنید.	روغن بایستی فاقد رسوب یا لجن معلق باشد. مقادیر کمتر از 0.02 % وزنی قابل صرف‌نظر هستند.			رسوب و لجن (%)
تکات: آزمون را تنها زمانی انجام دهید که اسیدته یا $\tan \delta$ نزدیک به حدود تعیین شده هستند.				



- ✓ . آزمون‌های نظیر DIN 51353 و ASTM D1275 و IEC 62535 این اطمینان را ایجاد می‌کنند که ترانسفورماتور سولفور خورنده ندارد و سطوح فلزی بدون پوشش از خوردگی در امان هستند.
- ✓ البته در IEC 60422 انجام آزمون سولفور خورنده مطابق روش IEC توصیه شده است و آزمون DIN به عنوان مکمل برای اطمینان از عدم خوردگی پیشنهاد شده است.



- ✓ سولفور در روغن پالایش شده بسته به درجه پالایش و نفت خام استفاده شده وجود دارد. بعضی از ترکیبات سولفور به عنوان آنتی‌اکسیدان طبیعی عمل کرده و وجود آن‌ها در روغن مفید است.
- ✓ در دماهای بالا، سولفور بر روی سطوح فلزی داغ تجزیه شده و سولفید فلز تولید می‌کند. روش DIN 51353 حساسیت بالاتری برای تشخیص این نوع مشکل دارد. گرچه معمول نیست اما سولفید می‌تواند در دماهای پایین و خصوصاً بر روی صفحات نقره‌ای ایجاد شود.
- ✓ آزمایش سولفور خورنده معمولاً به ندرت برای ترانسفورماتور مورد نیاز است.



- ✓ تجربیات بین‌المللی نشان داده‌اند که در شرایط خاص مثل دمای کاری بالا، بار زیاد و اکسیژن کم (تجهیزات آب‌بندی‌شده) ممکن است سولفید مس Cu₂S در عایق جامد ایجاد شود.
- ✓ وجود این ترکیب هادی می‌تواند باعث بروز عیب در ترانسفورماتور شود.
- ✓ با توجه به اینکه روش‌های پیش‌گفته نمی‌توانند به نحو موثری این ترکیب را شناسایی کنند، روش آزمون جدیدی در IEC 62535 پیشنهاد شده است که تشخیص سولفور بالقوه خورنده نام گرفته است و برای تعیین وجود Cu₂S در ترانسفورماتور استفاده می‌شود.



اقدامات توصیه شده	حدود توصیه شده			آزمون
	ضعیف	متوسط	خوب	
<p>در مورد روغن‌های خورنده: - تحلیل ریسک انجام دهید. - میزان خوردندگی روغن را با افزودن غیرفعال‌کننده‌های روغن کاهش دهید (مثل مشتقات triazole) - منبع خوردندگی را با تعویض روغن رفع کنید و یا با حذف ترکیبات خورنده به وسیله تصفیه مناسب روغن. (پا را ببینید)</p>	خورنده		غیرخورنده	سولفور خورنده
<p>تکات: لزوم اقدامات اصلاحی بایستی به دقت با انجام تحلیل ریسک مشخص شود (بر اساس بروشور سیگره شماره ۳۷۸ سال ۲۰۰۹). پس از غیرفعال کردن روغن، کنترل غلظت غیرفعال‌کننده به صورت منظم الزامی است. در صورتی که مقدار غیرفعال‌کننده به صورت مداوم در حال کاهش است، منبع خوردندگی را مطابق با اقدامات اصلاحی رفع کنید.</p>				



- ✓ DBDS دارای خاصیت خوردگی نسبت به سطوح مسی در دمای معمول کاری ترانسفورماتور است و ممکن است در شرایط خاصی باعث ایجاد سولفید مس شود.
- ✓ در میان ترکیبات خوردنده مس، DBDS اصلی ترین نقش را در مشکل خوردگی دارد. البته ممکن است روغن خاصیت خوردگی داشته باشد اما فاقد DBDS باشد.

- ✓ پایداری در برابر اکسیداسیون توانایی روغن در به تعویق انداختن اکسیداسیون است زمانی که به صورت همزمان در معرض اکسیژن، تنش حرارتی و یک کاتالیزور مس قرار می گیرد.
- ✓ اندازه گیری پایداری اطلاعات کلی در مورد تخمین عمر روغن در اختیار می گذارد. این مشخصه به صورت مقاومت در برابر تشکیل ترکیبات اسیدی، لجن و ترکیبات آن و مقاومت در برابر تغییر $\tan\delta$ تحت شرایط مشخص تعریف می شود.

✓ پایداری در برابر اکسیداسیون می‌تواند مطابق روش C در استاندارد IEC 61125:1992 تعیین شود.

✓ البته بایستی توجه کرد که حدود تعیین شده در این استاندارد مربوط به پایداری روغن‌های نو هستند و تفسیر نتایج مربوط به روغن‌های کارکرده ممکن است سخت باشد.

✓ پایداری در برابر اکسیداسیون گاهی به عنوان آزمون برای روغن‌های نو پیش از برق‌دار کردن ترانسفورماتور توصیه می‌شود.



✓ این مشخصه به طور عمده به فرآیند پالایش روغن بستگی دارد. روغن به صورت طبیعی ترکیباتی دارد که به عنوان بازدارنده در برابر اکسیداسیون عمل می‌کنند.

✓ روغن‌هایی که تنها بازدارنده‌های طبیعی دارند به عنوان روغن‌های بدون بازدارنده دسته‌بندی می‌شوند.

✓ در نقطه مقابل، بازدارنده‌های مصنوعی نیز می‌توانند به روغن اضافه شوند تا پایداری در مقابل اکسیداسیون را افزایش دهند.



- ✓ در روغن ترانسفورماتور به طور عمده از بازدارنده‌های گروه فنول استفاده می‌شود و عمده‌ترین بازدارنده‌ها DBPC و DBP هستند.
- ✓ البته باید توجه داشت که میزان تاثیر بازدارنده‌ها با ترکیب شیمیایی پایه روغن تغییر می‌کند.

- ✓ روغن‌های دارای بازدارنده روند اکسیداسیون متفاوتی نسبت به روغن‌های بدون بازدارنده دارند.
- ✓ در روغن‌های دارای بازدارنده و در ابتدای عمر کاری، ترکیبات بازدارنده مصرف می‌شوند اما مقدار کمی محصولات اکسیداسیون تولید می‌شود.
- ✓ پس از مصرف بازدارنده‌ها، شدت اکسیداسیون به طور عمده با پایداری روغن پایه در برابر اکسیداسیون تعیین می‌شود.

- ✓ با توجه به اینکه هم فرآیند پیری و هم تصفیه روغن می‌توانند میزان بازدارنده‌ها را کم کنند، توصیه می‌شود که میزان بازدارنده‌ها پس از هر بار تصفیه روغن حتما کنترل شود.
- ✓ روش مرجح برای پایش مصرف بازدارنده‌ها اندازه‌گیری میزان غلظت آن‌ها بر اساس IEC 60666 است.
- ✓ مقدار بازدارنده‌ها نیز بایستی در فواصل زمانی منظم کنترل شود. این فواصل به دمای کاری ترانسفورماتور و میزان بار آن بستگی دارد.



- ✓ با توجه به اینکه هم فرآیند پیری و هم تصفیه روغن می‌توانند میزان بازدارنده‌ها را کم کنند، توصیه می‌شود که میزان بازدارنده‌ها پس از هر بار تصفیه روغن حتما کنترل شود.
- ✓ روش مرجح برای پایش مصرف بازدارنده‌ها اندازه‌گیری میزان غلظت آن‌ها بر اساس IEC 60666 است.
- ✓ مقدار بازدارنده‌ها نیز بایستی در فواصل زمانی منظم کنترل شود. این فواصل به دمای کاری ترانسفورماتور و میزان بار آن بستگی دارد.



✓ بر اساس نظر استانداردهای مختلف و همچنین تجربیات داخلی و نظر متخصصان، زمان‌بندی انجام آزمون و انواع آزمون برای ترانسفورماتورها به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

✓ ۱- آزمون‌های زیر بایستی برای همه ترانسفورماتورهای انتقال به صورت سالیانه انجام شوند:

✓ آزمون ولتاژ شکست

✓ مقدار رطوبت

✓ عدد اسیدیته

✓ کشش بین‌سطحی

54

محمد حامد صمیمی



✓ تبصره ۱: در صورتی که روغن ترانسفورماتور از روز اول دارای منفعل‌کننده (passivator) بوده است، آزمون محتوای منفعل‌کننده‌ها (passivator content) بایستی به صورت سالانه انجام شود.

✓ ۲- برای ترانسفورماتورهای با سن بالای ۲۰ سال، آزمون فوران بایستی هر سه سال یک‌بار انجام شود.

✓ تبصره ۲: آزمون‌های فوق حداقل آزمون‌هایی است که به صورت سالیانه توصیه می‌گردد. انجام سایر آزمون‌های تکمیلی منوط به نظر متخصصین است.

55

محمد حامد صمیمی



✓ تبصره ۳: بازه زمانی که در بالا مشخص شده است مربوط به زمانی است که ترانسفورماتور فاقد مشکل است و همه مقادیر اندازه‌گیری شده در بازه‌ای که مشخص شده است قرار دارند.

✓ در صورتی که مقادیر اندازه‌گیری شده آزمون‌ها از حد تعیین شده فراتر رود، بازه زمانی آزمون با نظر متخصصین مربوطه ممکن است کمتر اتخاذ شود. همچنین ممکن است آزمون‌های دیگری در مورد ترانسفورماتورهای مشکوک توسط متخصص الزام گردد.



✓ تبصره ۴: در صورتی که نتایج هر یک از آزمون‌ها خارج از حد تعیین شده باشد، اولین اقدام انجام مجدد آزمون جهت اطمینان از نتیجه به دست آمده است.

✓ پیش از اطمینان از صحت نتیجه انجام اقدامات بعد ممکن است مفید نبوده و موجب هدررفت سرمایه شود.



✓ ۴- در صورتی که نتایج آزمون‌ها خارج از حد تعیین شده باشد (و صحت نتیجه نیز توسط تکرار تایید شده باشد)، بایستی آزمون‌های تکمیلی انجام شود و بر اساس مجموع نتایج آزمون‌ها سعی در عیب‌یابی ترانسفورماتور صورت گیرد.

✓ انجام همه آزمون‌ها با یکدیگر ممکن است به جواب سریع‌تر منجر شود اما هزینه زیادی دارد. بهتر است که با توجه به وضعیت نتایج کسب‌شده آزمون‌های تکمیلی مناسب اتخاذ شود.

